

## прозрачный пу 2-к лак SAYERLACK TZ 42\*\*

Варианты блеска:	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 (глянец).		
Назначение:	Плоские поверхности, двери, профили, изогнутые части.		
Способ применения:	Воздушное и безвоздушное распыление.		
Смешивание:		по весу (кг)	по объёму (л)
Часть А	TZ 42**	100	100
Часть В (отвердитель)	TH 805	50	50
Растворитель	DT 452	10-30	15-40

### Технические характеристики:

Содержание твёрдых веществ (%):	Часть А:	48 ± 2	
	Часть В:	24 ± 1	
Удельная плотность (кг/л):	Часть А:	0.968 ± 0.030	
	Часть В:	0.933 ± 0.030	
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	Часть А:	45" ± 5"	
	А+В:	20" ± 3"	
Срок хранения готовой смеси (при 20°C):	3 часа		
Рекомендуемый расход (г/м <sup>2</sup> ):	Минимум 80, максимум 200.		
Время высыхания (100 г/м <sup>2</sup> при 20°C):		<b>10-50 глянец</b>	<b>60-90 глянец</b>
	Пылестойкость:	10 -15 минут	15 минут
	Стойкость к прикосновению:	30 -40 минут	40 минут
	Возможность транспортировки:	6 часов	12 часов
Ускоренная воздушная сушка (100 г/м <sup>2</sup> ):	Выдержка на воздухе:	15 минут	15 минут
	Сушка при 50°C:	60 минут	80 минут
	Охлаждение:	15 минут	15 минут
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.		

### Подготовка окрашиваемой поверхности:

Полиуретановый или полиэфировый грунт.

### Общие характеристики Саерлак TZ 42\*\*:

TZ 42\*\* является многоцелевым матовым верхним покрытием подходящим для всех типов распыления, включая смешанное, безвоздушное, с колебательными и стационарными распылителями для окраски профилей. Он подходит для нанесения, как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Высокое содержание твердого остатка делает его более подходящим для традиционного высыхания или сушки с принуждением (с временем высыхания минимум 2 часа).

TZ 42\*\* всегда позволяет получить равномерную, гладкую твердую матовую поверхность.

### Специальные инструкции:

Для получения однородной степени глянца очень важно тщательно размешивать часть А перед каждым применением. Если верхнему покрытию необходимо слегка придать цвет – используйте окрасочную морилку ХС 1900/XX.

Летом или в тропиках рекомендуется использовать более медленный растворитель DT 446 в пропорции 30-50%.

### Альтернативные отвердители:

- TH 711 пропорция 50% - повышает смачиваемость и твердость.
- TH 766 пропорция 50% - отличная смачиваемость даже при жаркой погоде, медленнее высыхание.