



OP400IT

Лак полиуретановый матовый белый.

ОПИСАНИЕ: Лак полиуретановый, белый для внутреннего использования. Его отличительными характеристиками являются: очень хорошая укрывистость, прочность и эластичность, мягкость, а также равномерность матового покрытия. OP400IT наноситься пневматическим пистолетом с соплом 1,5 - 2 мм. и давлением воздуха 2 - 3 атм. или наливной машиной при вязкости 18 - 20 секунд на все наши грунтовки полиуретановые и полиэфирные. Перед использованием лак следует тщательно перемешать.

Техническое описание:

Вид: белая жидкость.

Сухой остаток: 65 ± 2 .

Степень блеска: 20 ± 3 (на твердой поверхности) gloss.

Вязкость при 20 C °

К. Ф. № 4: 60-90

Удельный вес при 20 C ° г/мл: $1,39 \pm 0,05$.

Отвердитель:

1. C266 – 40% по весу (по объёму 60%)
2. C376A – 40% по весу (по объёму 60%)

Растворитель:

1. D1010 – 10-20% (стандартный).
2. D1015 - 10-20% (замедляет процесс высыхания и даёт возможность нанести лак на изделие без шагрени и прочих дефектов).

Количество нанесения: 120-160 г/м

²

Живучесть смеси при 20 C ° 4 часа. (при 10 % D1010)

Время высыхания при 20 C °

От пыли: 15 мин.

На ощупь: 30 мин.

Полное высыхание: 5 часов.